MicroSeal Glaze Mode d'emploi

L'émail Micro SEAL GLAZE est un vernis acrylique qui polymérise sans aucune bavure.

Chimiquement, il est basé sur des acrylates multifonctionnels. Son utilisation est préférée pour améliorer les surfaces des couronnes ou bridges provisoires à base de systèmes acryliques, de prothèses totales ou partielles, d'appareils orthodontiques et de plateaux personnalisés.

Propriétés et caractéristiques du Micro SEAL GLAZE

Les caractéristiques du MicroSEAL GLAZE sont sa surface totale sans laisser de bavures après polymérisation, sa surface dure et brillante et sa surface plus résistante à l'abrasion.

Après l'utilisation du MicroSEAL GLAZE, la résistance de l'appareil est encore améliorée contre l'utilisation de certains nettoyants pour prothèses et contre le dépôt d'aliments et de restes de plaque.

Application

a) Après avoir créé la couronne en résine, retirez la couche avec un solvant tel que de l'alcool.

b) Appliquer une fine couche de microSEAL GLAZE sans inclusion de bulles d'air avec un pinceau sur la surface mate.

c) Utiliser uniquement dans des fours adaptés par exemple pour les onlays, les facettes, etc.

d) Le temps de durcissement dépend de l'efficacité de la lumière: avec la lumière stroboscopique Dentacolor XS, cela prendra environ 1 ½ minutes, avec des lumières plus faibles jusqu'à 3 minutes.

e) Alternativement, SEAL GLAZE peut être durci pendant 20 secondes de chaque côté Unité de polymérisation halogène Dental-Luce (min 500 mW / cm2): 20 ou LED (min 1000 mW / cm2).

f) Après un léger polissage, aucune polymérisation n'est indiquée.

Remarque

Fermez le flacon immédiatement après utilisation.

Ne pas appliquer ni faire durcir MicroSEAL GLAZE dans la bouche!

Avertissements

MicroSEAL GLAZE contient du méthylène. Ne pas utiliser en cas d'allergie connue au méthyl-méthacrylate.

Espace de rangement

Conservez MicroSEAL GLAZE à l'abri de la lumière. Ne pas conserver à une température supérieure à 25 ° C (78 ° F).

Garantie

Le micropolymère garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de production.

micropolymer n'offre aucune autre garantie, y compris des garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

L'utilisateur est responsable de la détermination de l'aptitude du produit à l'application du microSEAL GLAZE.

Si le produit est défectueux pendant la période de garantie, le remède exclusif du micropolymère sera le remplacement du produit.

Avertissement

Sauf là où la loi l'interdit, la société de micropolymère ne sera pas responsable de toute perte ou dommage résultant de ce produit, direct, indirect, spécial, fortuit ou consécutif, quelle que soit la théorie revendiquée, y compris la garantie, le contrat, la négligence ou la responsabilité stricte.

Garder loin des enfants!

Pour usage dentaire seulement! Emballage: bouteille noire de **30 m**l

micropolymer®
dental acrylics production
& distribution Srls

Via Torrette Battifoglia Zona Industriale, Fraz. S.Andrea Delle Fratte, 06132 Perugia Italy P.Iva 03533540542

info@micropolymerdental.com

www.micropolymerdental.com

CE **Classe I**

Phone: (+39) 327 4572 561 Phone/Fax +39 0924 49 089